

Histolith Sanopas-Holzrissspaste

Паста для трещин в деревянных поверхностях на основе льняного масла.



Описание продукта

Область применения	Для заполнения трещин и углублений в неточных по размеру деревянных строительных элементах. Особенно подходит для деревянного фахверка.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ похожие на древесину свойства, ■ хорошая адгезия на кромках, ■ эластичная
Связующее	Льняное масло, натуральные волокна, минеральные наполнители. Паста Histolith Sanopas-Holzrissspaste не содержит синтетических материалов.
Упаковка	500 г, 10 кг
Цвет	Коричневый.
Хранение	В прохладном месте. Хранить емкость плотно закрытой. После открытия упаковки оставшийся материал необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой.
Технические параметры	■ Плотность: примерно 1,7 г/см ³

Применение

Подходящие подложки	Неточные по размеру деревянные строительные элементы, например, деревянный фахверк, облицовка, заборы и т.п.
Подготовка подложки	Удалить поврежденную старую древесину и механически почистить кромки трещин. Нанести на кромки трещин грунтовку Histolith Halböl.
Метод нанесения	<p>Применение:</p> <p>Перед применением тщательно перемешать. Материал густым слоем уложить в трещину или углубление заподлицо с поверхностью с помощью узкого шпателя или ручного картуша. Выступающий материал снять шпателем до ровной поверхности. При трещинах и отверстиях более 1 см в заполненную пасту необходимо дополнительно вставить подходящую сухую деревянную деталь.</p>
Структура покрытия	<p>Рекомендации:</p> <p>На пасту Histolith Sanopas-Holzrissspaste можно наносить покрытие льняной краской Histolith Leinölfarbe или краской Capadur Color Wetterschutzfarbe. При светлых цветовых тонах требуется грунтование материалом Capalac GrundierWeiß.</p>
Расход	ок. 1700 г/дм ³



Условия применения

Температура материала, окружающей среды и подложки:
минимум +10 °С.

Сушка/время сушки

При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % поверхность может подвергаться дальнейшей обработке через 3 дня.

Чистка инструментов

После применения почистить инструменты уайт-спиритом.

Замечание

Материал не подходит для поверхностного шпатлевания. Для полного высыхания материала требуется более 4 недель. В течение этого времени необходимо беречь поверхность от механических повреждений.

Внимание:

Из-за содержания льняного масла существует опасность самовозгорания тряпок, загрязненных пастой Histolith Sanopas-Holzrissspaste. Поэтому их всегда необходимо хранить в плотно закрытой жестяной упаковке, а перед выбрасыванием высушить на свежем воздухе в развернутом состоянии.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды или в почву.

Утилизация

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Упаковку с остатками материала сдать в пункт сбора старых лаков.

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нашим сотрудникам технического отдела. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

Перейдите на сайте к ссылке «Контакт».

Техническая информация H1043R NOE · Состояние на Январь 2013

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de